

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-лабораторный
центр промышленных материалов и изделий»
(ООО «НЛЦ ПРОМИ»)

ИНН 4703184937 КПП 470301001 ОГРН 1214700012548 ОКПО 48381000

Р/счет 407028105000000033675 в АО Банк «ПСКБ» г. Санкт-Петербург

БИК 044030852 к/с 301018100000000000852

Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, м.р-н, г.п.
Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, д.2 каб. 2

Лаборатория ООО «НЛЦ ПРОМИ»

Адрес осуществления деятельности: 188640, Ленинградская область, м.р-
н, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, д.2 каб. 2,4,22,23

Тел.: 8 952 377 23 61 e-mail: mail@promilab.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в
национальной системе аккредитации

RA.RU.21PA81 дата внесения сведений 26.06.2023



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории
ООО «НЛЦ ПРОМИ»

 Е.Г.Финагина

10.09.2025
(дата утверждения)

Протокол испытаний образца № 163-2025 от 10.09.2025

1. Наименование образца (предоставлено заказчиком): Смеситель IDDIS, APT. RAMBL00i01
– корпус из латуни, механический запорно-регулирующий узел, покрытие – электрофоретическое
2. Наименование Заказчика юридический, фактический адрес, ИНН, телефон заказчика (предоставлено заказчиком): ООО «СКЛ», юридический адрес: 198095, Россия, С-Петербург, Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, фактический адрес: 196140, Россия, С-Петербург, Пулковское шоссе 56 корп. 4 лит. А; ИНН 7805442438; тел.: 8123180515, e-mail: melnikov.av@skl-co.ru
3. Наименование Изготовителя юридический, фактический адрес (предоставлено заказчиком): ZHEJIANG VOLONG SANITARYWARE CO.; юридический и фактический адрес: NO. 39TH, HAICHANG ROUD, HAICHENG STREET, LONGWAN DISTRIC, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA, тел.: + 86-577-85228555
4. Основание для проведения испытаний (номер заявки на проведение испытаний): заявка № 96-2025 от 22.08.2025

5. Место и дата отбора пробы¹ (предоставлено заказчиком): Склад ООО «СКЛ», 25.08.2025

6. План и метод отбора образцов: образец предоставлен заказчиком по заявке № 96-2025 от 22.08.2025

7. Дата и время доставки образцов в лабораторию/количество образцов: 25.08.2025 г. в 10.50, количество образцов- 1 шт. (по заявке). Образец поступил в брензированной коробке в виде готового изделия. Образец видимых дефектов и повреждений не имеет. Регистрационный номер образца в лаборатории - СТИ-142-25. Фотографии образца представлены в Приложении 1 к настоящему протоколу.

8. Адрес лаборатории и места осуществления лабораторной деятельности: 188640, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Гончарова д. 2, кабинет 2,4,22,23

9. Даты проведения испытаний (измерений): 29.08.25 - 08.09.25

10. Цель проведения испытаний (предоставлено заказчиком): Испытания арматуры санитарно-технической водоразборной на соблюдение требований ГОСТ 19681-2016 «АРМАТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДОРАЗБОРНАЯ. Общие технические условия» в части п.5.2.23, п. 5.4 и 5.5

11. Условия проведения испытаний:

Дата	Температура воздуха, °С	Влажность, %	Атмосферное давление, кПа	Напряжение в сети, В	Частота в сети, Гц
29.08.25-08.09.25	20,0-21,7	38-50	100,9-102,8	217-226	50

¹ Лаборатория не несёт ответственности за отбор образцов (проб).

12. Результаты испытаний²:

№ п/п	Наименование образца/изделия/продукции	Регистрационный номер образца в лаборатории	Объект испытаний	Определяемый показатель, единицы измерения	Результат испытаний	Неопределенность измерений $\pm U$ при $K=2$	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений ³
1	Смеситель IDDIS, АРТ. RAMBL00i01 – корпус из латуни, механический запорно-регулирующий узел, покрытие – электрофоретическое	СТИ-142-25	Арматура санитарно-техническая водоразборная	внешний вид покрытия	соответствует	-	ГОСТ 9.302-88 п.2 (визуальный метод)
2				толщина покрытия, мкм	35	2	ГОСТ 9.302-88 п.3.7 (вихрековый метод)
3				дефектные области	отсутствие	-	ГОСТ 34771-21 п.8 (испытание на воздействие соляного тумана)
				поврежденные участки	отсутствие	-	
				дефектные области: жёлтый цвет, пятна, точки, неравномерность, рыхлость, вздутия, следы нанесения, трещины, брызги, матовость, сколы, царапины, след огня, шероховатость, эффект «апельсиновой корки», жесткие вкрапления	отсутствие	-	
4				полнота и правильность маркировки (маркировка)	соответствует	-	ГОСТ 34771-21 п.6.2 (визуальный метод)
				техническая документация	соответствует	-	
				комплектность	соответствует	-	
				соответствие сборному чертежу (соответствие чертежу)	соответствует	-	

25 (Смеситель IDDIS, АРТ. RAMBL00i01 – корпус из латуни, механический запорно-регулирующий узел, покрытие – **ЗаклЮчение⁴ (к п.8 ГОСТ 34771-2021): Образец под регистрационным номером в лаборатории ООО «НПЦ ПРОМИ» СТИ-142-**

² Полученные результаты испытаний относятся только к представленным Заказчиком образцам. Репрезентативность объекта образца по отношению к какой-либо партии материала не гарантирована, и данные результаты на прямую относятся лишь к представленному объекту (образцу). Лаборатория не несет ответственность в отношении происхождения объекта (образца) и/или источника, от которого он был отобран.

³ Указывается шифр методики испытаний

⁴ Для заключения использовалось «Простое правило принятия решений». По которому, оценка результатов испытаний (измерений) установленным требованиям проводилась по фактически полученным значениям без учета величин неопределенности (погрешности).

электрофоретическое) выдержал испытания по п.8 ГОСТ 34771-2021 в соответствии с критериями успешно пройденного испытания.

Примечания:

- 1) Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
- 2) Образец пригоден для проведения испытаний и измерений.
- 3) Условия проведения испытаний соответствуют требованиям методик испытаний и условиям эксплуатации оборудования.
- 4) При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
- 5) За результат измерения толщины покрытия принимают (таблица результатов испытаний): № п/п 2 – среднеарифметическое значение трех параллельных измерений на кортуса образца.
- 6) Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением информации, предоставленной Заказчиком. (п. 1,2,3,5,10 протокола испытаний образца)
- 7) Дополнений, отклонений или исключений из методов нет.
- 8) Протокол испытаний не содержит информацию, предоставленную внешними поставщиками.

Протокол испытаний образца с Приложением 1 не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории ООО «НЛЦ ПРОМИ».

Протокол испытаний образца выпуцен в 2 экземплярах

Протокол оформил:


руководитель лаборатории

Финагина Е.Г.

Дата выдачи протокола: 10.09.2025

Приложение 1
к Протоколу испытаний образца № 163-2025 от 10.09.2025

Фото образца:



Окончание протокола